



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

2К ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ MALARE CARBON ХИМСТОЙКИЙ

Профессиональный двухкомпонентный грунтовочный состав с отвердителем, предназначенный для защиты и подготовки различных типов поверхностей (металл, бетон, дерево, пластик и др.) к дальнейшей отделке. Обладает высокой химической стойкостью и износостойкостью, обеспечивая длительную эксплуатацию и эстетичный внешний вид. Сочетает твёрдость покрытия с высокой эластичностью и долговечностью, обеспечивая надёжную защиту и устойчивость к механическим воздействиям

Область применения:

- Применяется для внутренних и наружных работ
- Рекомендуются для грунтования и укрепления поверхностей, подвергающихся воздействию агрессивных химических веществ (кислоты, щёлочи, нефтепродукты)
- Широко используется в промышленном, строительном и транспортном секторах, а также в зонах с повышенной химической нагрузкой
- Идеален для подготовки оснований к нанесению финишных декоративных или защитных покрытий (лаков, красок, эмалей)

Специальные свойства

- Основа материала: **Полиуретановая смола с отвердителем**
- Компонентность: 2К | Двухкомпонентный
- **Глянцевый финиш**
- Высокая адгезия к различным основаниям
- Стойкость к воздействию погодных факторов
- **Стойкость к ультрафиолету и химии**
- Стойкость к механической и вибрационной нагрузке

Физико-химические свойства*

В состоянии поставки

- Внешний вид: жидкость
- Плотность: 0,98 г/см³
- Вязкость: 30-50 сек (по ВЗ-246, 4 мм)
- Содержание сухого остатка: 50 %
- Адгезия: 1 балл
- Температура хранения: от -50 °C до + 35 °C
- Сертифицированный срок хранения: 12 месяцев

В процессе применения

- Способ нанесения: ручной или с использованием специального оборудования (краскопульт, валик, кисть)
- Расход: на 1 кв.м 150-300 гр.
- Температура среды при окраске: от +5 °C до + 35 °C
- Относительная влажность воздуха: 75 %
- Жизнеспособность: 5 часов (после смешивания компонентов)
- Время высыхания на отлип: 3-4 часа
- Время полного высыхания: 12-15 часов
- Время набора технической прочности: 7 суток

После отверждения

- Эластичность пленки: 1 мм (пленка не трескается при растяжении на 5% или не образует трещин при сгибании на 180°)
- Толщина 1 слоя после сушки: 20-50 мкм
- Степень блеска: 100 % (глянец)
- Сертифицированный срок гарантии: 15 лет



* Все характеристики сняты в лабораторных условиях спустя 7 дней выдержки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

2К ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ MALARE CARBON ХИМСТОЙКИЙ

	Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и чистой, без масляных пятен, пыли, грязи и осыпающихся частиц.
	Подготовка полимера	Основу (компонент А) тщательно перемешать с помощью низкооборотной дрели в течение 2-3 минут . К основе добавить отвердитель (компонент Б) и повторно перемешать в течение 2-3 минут до однородного состояния. Смешивать компоненты в соотношении 25 к 1 . Выдержать готовый материал 10-15 минут , после чего можно приступать к нанесению. При необходимости разбавить ацетоном или уайт-спиритом (но не более 5% от общего объема).
	Применение полимера	Подготовленный полимер равномерно нанести на поверхность в течение времени открытой выдержки (жизнеспособность 5 часов). Полимер наносить слоями, с межслойной сушкой равной времени первичного отверждения (3-4 часа) . Отвержденный полимер защищать от механического воздействия, влаги и конденсата в течение времени набора технической прочности.
	Очистка инструмента	Инструмент и оборудование очистить сразу после работы с помощью органических растворителей. Отвержденный материал удалить механически.
	Безопасность и экология	Отверждённый материал экологически безопасен и физиологически безвреден. В жидком состоянии при попадании на кожу вытереть хлопчатобумажной салфеткой и промыть теплой водой с мылом. Работы производить в средствах индивидуальной защиты.
	Транспортировка и хранение	Избегать воздействия прямых солнечных лучей и перегрева.
	Утилизация полимера	В жидком состоянии загрязняет воду. Уничтожать согласно местному действующему законодательству.

Если у вас **есть вопросы или замечания по качеству**, не спешите оставлять негативный отзыв. Напишите на почту help@malare.pro и наш **технолог оперативно поможет вам**. Мы ценим ваше мнение и всегда готовы помочь!