



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА ДЛЯ ПОЛА PRO FLOOR MALARE

Профессиональный двухкомпонентный состав на эпоксидной основе с аминным отвердителем, предназначенный для создания прочного, кристально-прозрачного и декоративного покрытия на бетонных и других основаниях. Идеально подходит для заливки полов в жилых, коммерческих и выставочных помещениях, создавая эффект стеклянной глубины и глянцевого блеска. Обладает высокой прочностью, самовыравнивающимися свойствами и устойчивостью к износу.

Область применения:

- Применяется **для прозрачной заливки полов** в квартирах, офисах, магазинах, выставочных залах
- Идеально подходит для декоративных **наливных 3D полов**, включая зоны с художественной печатью
- Используется для **финишной отделки** бетонных оснований, мозаичных и каменных поверхностей
- Рекомендуются для внутренних работ, в том числе в помещениях с повышенной нагрузкой на покрытие

Специальные свойства

- **Состав:** компонент А - эпоксидная прозрачная смола, компонент Б - аминный отвердитель
- **Кристально-прозрачная:** сохраняет цвет и структуру основания, подчёркивает декоративные элементы
- **Полный выход пузырьков воздуха** при соблюдении технологии нанесения
- **Не закипает при тонкой заливке:** стабильна даже в минимальном слое

Физико-химические свойства*

В состоянии поставки

- Внешний вид: жидкость
- Плотность: 1,5-1,6 г/см³
- Вязкость: 230-250 сек (по ВЗ-246, 4 мм)
- Содержание сухого остатка: 75-84%
- Адгезия: 1 балл
- Температура хранения: от -20 °С до + 35 °С
- Сертифицированный срок хранения: 12 месяцев

В процессе применения

- Способ нанесения: шпатель, игольчатый валик
- Расход: на 1 кв.м 1000-1400гр
- Температура среды при окраске: от + 15°С до + 35 °С
- Относительная влажность воздуха: 75 %
- Жизнеспособность: 40-60 минут (после смешивания компонентов)
- Время высыхания на отлип: 48 часов
- Время полного высыхания: 96 часов
- Время набора технической прочности: 7 суток

После отверждения

- Эластичность пленки: 1 мм
- Максимальная толщина слоя: до 7 см (до 10 см — в лабораторных условиях)
- Степень блеска: глянец



*** Все характеристики сняты в лабораторных условиях спустя 7 дней выдержки**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА ДЛЯ ПОЛА PRO FLOOR MALARE

	Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, чистой, обеспыленной и обезжиренной.
	Подготовка материала	Тщательно перемешать компонент А низкооборотной дрелью или миксером. Добавить компонент Б в соотношении 2:1 по объему , снова перемешать до однородного состояния. Выдержать готовый состав 5–10 минут до выхода пузырьков воздуха. Не использовать остатки со стенок и дна емкости при переливе.
	Нанесение материала	Наносится методом разлива на подготовленную поверхность. Для равномерного распределения использовать шпатель, игольчатый валик. Возможно нанесение декоративных элементов (вкрапления, окрашивание, 3D-рисунки) перед финальной заливкой.
	Очистка инструмента	Инструмент и оборудование очистить сразу после работы с помощью органических растворителей. Отвержденный материал удалить механически.
	Безопасность и экология	Работать в проветриваемом помещении , использовать средства индивидуальной защиты . При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом. Избегать попадания в глаза, при необходимости обратиться к врачу. Отверждённый материал экологически безопасен и физиологически безвреден.
	Транспортировка и хранение	Избегать воздействия прямых солнечных лучей и перегрева, открытого огня и искрообразующих инструментов.
	Утилизация	Не выливайте материал в канализацию, водоём или почву. Жидкие остатки передайте на место сбора вредных отходов.

Если у вас **есть вопросы или замечания по качеству**, не спешите оставлять негативный отзыв. **Напишите на почту help@malare.pro** и наш **технолог оперативно поможет вам.** Мы ценим ваше мнение и всегда готовы помочь!